

## ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

Referencia : PARDO 6-C13

Descripción : Mezcla de óxidos de hierro.

Presentación : Polvo

Sales solubles < 1.5

Pérdida a 1000 °C (1/2 h.) (% máx) : 5

Densidad (g/cm<sup>3</sup>) (media) : 3.2

Densidad aparente  $(g/cm^3)$  (media) : 1

Humedad (% máx) < 3

Absorción de agua (gr/100 g)(media) : 48

Residuo en tamiz 0,045 mm. (%) : 0.15

Tamaño predominante de partícula (micras) : 1.2

Poder colorante : 95-105 %

<u>DESVIACIÓN COLORIMÉTRICA</u> (Contra su standard)

DE < 0.8

## PIGMENTO TOTALMENTE ESTABLE EN TRABAJOS DE HORMIGÓN EXPUESTOS AL EXTERIOR

ALMACENAR EN LUGAR SECO

CERRAR LOS ENVASES ABIERTOS PARA EVITAR HUMEDAD

Fecha: Abril 2013 Revisión: 2

<sup>\*</sup>Esta información y nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe considerarse sólo como indicación sin compromiso, también por lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros; no exime al cliente del examen propio de los productos suministrados por nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos.