
ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

Referencia	: OXINED HOBBYCOLOR 100
Descripción	: Espinela mixta de Co, Al, Cr.
Presentación	: Polvo
Estabilidad a la temperatura	< 800 °C
Densidad aparente (g/cm ³) (media)	: 0.8-1.2
Humedad (% máx)	< 1,5
Absorción de aceite (gr/100 g)(media)	: 21
Residuo en tamiz 0,045 mm. (%)(máx)	< 0.1

DESVIACIÓN COLORIMÉTRICA (Contra su standard)

DE < 1.0

ESTABILIDAD A LA INTEMPERIE BUENA.
NO COMBINAR CON OTROS ADITIVOS QUÍMICOS SIN CONSULTAR.
ALMACENAR EN LUGAR SECO
CERRAR LOS ENVASES ABIERTOS PARA EVITAR HUMEDAD

*Esta información y nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe considerarse sólo como indicación sin compromiso, también por lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros; no exime al cliente del examen propio de los productos suministrados por nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos.