

---

## ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

---

Referencia	: BAYFERROX HOBBYCOLOR 130
Descripción	: Óxido de hierro sintético.
Presentación	: Polvo
Sales solubles	< 0.4
Pérdida a 1000 °C (1/2 h.) (% máx)	: 0.6
Densidad (g/cm <sup>3</sup> ) (media)	: 5.0
Densidad aparente (g/cm <sup>3</sup> ) (media)	: 1
Humedad (% máx)	< 3
Absorción de agua (gr/100 g)(media)	: 58
Residuo en tamiz 0,045 mm. (%)	: 0.06
Tamaño predominante de partícula (micras)	: 0.17

### DESVIACIÓN COLORIMÉTRICA (Contra su standard)

DE < 1.5

### **PIGMENTO TOTALMENTE ESTABLE EN TRABAJOS DE HORMIGÓN EXPUESTOS AL EXTERIOR**

**ALMACENAR EN LUGAR SECO**

**CERRAR LOS ENVASES ABIERTOS PARA EVITAR HUMEDAD**

\*Esta información y nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe considerarse sólo como indicación sin compromiso, también por lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros; no exime al cliente del examen propio de los productos suministrados por nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos.