

C/ MARIA LEJARRAGA

Ubicación

C/ Maria
Lejarraga

Constructora

Julio Barbero

Formulación

Hormigón
HA25

Referencia

Oxined Amarillo 840
Bayferrox Rojo 110
Bayferrox negro 340
Bayferrox negro 330
Oxined pardo 6-C61

Fecha

2022

Dosificación

Obra hecha con mortero de cal



Pigmentos de alta dispersabilidad y concentración para su incorporación directa al camión-hormigonera, a pie de obra o en planta. La serie **Formirapid®** cumple los requisitos de la norma EN 12878 categoría B y puede, por ello, ser utilizado para la coloración de hormigón armado.

Los 7 colores estándar de la gama pueden combinarse entre sí para obtener tonalidades intermedias. La dosis recomendada de 1 saco formirapid® de 10 kg por m³ representa, en un hormigón de 250 kg de cemento por m³, un porcentaje de adición del 4%. Podemos conseguir tonalidades menos intensas aditivando una cantidad de sacos en la hormigonera inferior a la indicada.

La tonalidad del cemento y de los áridos condiciona la tonalidad final resultante.